

Neu



Repair Stick Kunststoff

restelastisch • dauerhaft • vielseitig

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Einfach in der Handhabung:

Abschneiden - Verkneten - Verarbeiten

Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.

WEICON Repair Sticks Kunststoff ist temperaturbeständig von -50°C bis $+120^{\circ}\text{C}$ (kurzfristig bis $+150^{\circ}\text{C}$). Er ist beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, Öle und die meisten Laugen und verdünnten Säuren. WEICON Repair Sticks Kunststoff enthält keine Lösemittel und härtet praktisch schrumpffrei aus.

Das ausgehärtete Material läßt sich mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren.

WEICON Repair Stick Kunststoff haften auf:

- Hartkunststoff*
- Faserverbundwerkstoffe
- Metall
- Holz / Holzwerkstoffe
- Glas / Keramik / Stein

Speziell für dauerhafte und restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen* und Faserverbundwerkstoffen (GFK, CFK, Fiberglas) und Verklebungen von Metallteilen.


* Außer Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polyacetal, Polytetrafluorethylen und sonstige fluorierten Kohlenwasserstoffen mit naturbedingt klebstoffabweisenden Oberflächen.

Anwendungsgebiete:

- Rohre und Rohrbögen
- Fittings und Flansche
- Wassertanks
- Fenster- und Türrahmen
- Pumpen und Gehäuse
- Verkleidungen und Stoßstangen

Lieferform:

57 g	Stick	Art.-No.: 10536057
115 g	Stick	Art.-No.: 10536115



Reparatur eines PVC-Fallrohres



Ausbesserung einer Pkw-Gepäckbox



Reparatur eines Surfbretts



Ausfüllen von Beschädigungen an PVC-Rahmen

Technische Daten:

Basis	Epoxydharz Kunststoff gefüllt
Farbe nach Mischung	hellblau
Topfzeit*	20 Min.
Aushärtezeit*	3 Stunden
Endfestigkeit*	36 Stunden
Temperaturbest.	-50°C - $+120^{\circ}\text{C}$ (kurz. $+150^{\circ}\text{C}$)
Druckfestigkeit	65 N/mm ²
Mittlere Zugschersfestigkeit auf PVC*	2,4 N/mm ²
Shore Härte D	65
Spaltüberbrückung	max 15 mm pro Arbeitsgang
Lagerfähigkeit*	min. 18 Monate

* bei Raumtemperatur $+20^{\circ}\text{C}$

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Ihr Fachhändler:

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-44
Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export

www.weicon.de
eMail: info@weicon.de
Tel. 0700/weiconde